

ALPHA low tack 350

Offsetowe farby triadowe do podłoży z tendencją do zrywania powierzchni na bazie surowców odnawialnych - bez olejów mineralnych

ALPHA low tack to seria offsetowych farb triadowych typu fresh i odpornych na ścieranie. Zastosowane pigmenty o najwyższej transparentności i czystości zapewniają zgodność z wymaganiami normy DIN ISO 2846-1 i 12647-2, powodują niewielkie różnice przyrostu punktów rastrowych farb barwnych oraz zapewniają neutralny balans szarości bez utraty ostrości punktów podczas druku nakładu.

Zakres stosowania

Alpha low tack zalecana jest szczególnie do drukowania zleceń na papierach powlekanych, z tendencją do zrywania powierzchni lub innych wrażliwych podłożach, gdzie od zastosowanych farb wymagana jest dobra odporność na ścieranie. Również na innych podłożach wsiąkliwych przy użyciu tej farby uzyskuje się doskonałe efekty.

Seria farb ALPHA low tack nie zawiera olejów mineralnych, ale nie jest farbą o niskiej migracji. Dlatego też nie jest zalecana do drukowania opakowań artykułów spożywczych.

Odporności

ALPHA low tack		Parametry odporności wg normy ISO 2836 / 12 040			
		Światło WS	Spirytus	Rozpuszczalniki	Alkalia
Żółta	41 AP 350	5	+	+	+
Magenta	42 AP 350	5	+	+	-*
Cyjan	43 AP 350	8	+	+	+
Czarna ¹	49 AP 350	8	+	+	+
Czarna ²	49 AP 3501	8	-	-	+

¹odporna na rozpuszczalniki lakierów

²podbarwiona Reflex Blau

*) nie nadaje się do druku plakatów

Właściwości specjalne

- Bardzo dobrze sprawuje się na podłożach ze skłonnością do zrywania powierzchni
- Dobra odporność na ścieranie
- Dobre zachowanie się arkuszy w stosie przy minimalnym proszkowaniu
- Kolorystyka zgodna z normą DIN ISO 2846-1 / 12647-2
- Wysoka tolerancja na środek zwilżający
- Natychmiastowe ustalanie się stabilnej równowagi farbowo-wodnej
- Doskonale nadaje się do druku bez alkoholu

Profil właściwości

Połysk	niski		wysoki
Odporność na ścieranie	średnia		bardzo dobra
Ostrość punktu	niska		wysoka
Wsiąkanie w podłoże	wolne		bardzo szybkie
Dalsza obróbka	wolna		bardzo szybka
Druk z odwracaniem	ograniczony		zalecany

Środki pomocnicze

Farby serii ALPHA low tack są gotowe do druku.

Środki pomocnicze należy stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, aby dostosować farby do specyficznych warunków technologicznych. Powinny być to środki, których receptura dostosowana jest do wysoko jakościowego spoiwa, a mianowicie:

- w celu przyspieszenia schnięcia oksydacyjnego można dodać suszki **MONSUN 10 T 7265**.

Obowiązkowe oznaczenia ostrzegawcze

Wszelkie informacje zawiera karta charakterystyki produktu

Opakowania

Puszka o poj. 2,5 kg pakowana próżniowo

Duże opakowania

Tuby o poj. 2,0 kg

Dalsze informacje i porady można uzyskać pod internetowym adresem: ww.mhp.com.pl

Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spełnia tylko funkcję informacyjną i doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do roszczeń prawnych. Zastrzeżone są zmiany wynikające z postępu technicznego.